


Ayırma-ezme mukavemeti



$$15\% > \frac{Ezme\ Muk \times 100}{Yaş\ Basma\ Muk.}$$

- Ayırma – ezme mukavemeti tek başına verdiği değerlerden çok, yaş basma mukavemetine oranıyla değerlendirmeye alınır.
- Bir diğer değerlendirmesi 0,637 ile çarpılarak yaş çekme mukavemetine dönüştürülmesiyle olur.
- Plastik davranışın bir göstergesidir, kalıpta olabilecek darbelerin neticesinde kopma – kırılma gibi sonuçların yaşanmaması için yüksek olması tercih edilmelidir.